



PRODUKTDATENBLATT

W-H Farbpasten

Allgemeines:

Neonfarben und Standard Farbpasten

sind universell und gebrauchsfertig zum Einfärben von Gel- und Topcoats, Laminier- und Gießharzen gedacht. Sie sind verträglich mit lösemittelhaltigen Harzen auf Basis von ungesättigten Polyester-, Epoxid-, Polyurethan-, Acryl-, PVC-, PVB-, Melamin-, Chlorkautschuk-, Alkydharzen und Celluloseestern.

Eigenschaften:

- optimierte UV- und Wetterbeständigkeit
- monomerfrei (besitzen keine reaktiven Gruppen)
- in verschlossenem Zustand fast unbegrenzt lagerstabil - hoch pigmentiert - bleifreie Alternativen - niedrigviskos - leicht mischbar
- koloristisch exakt eingestellt
- froststabil bis -15 °C

Technische Daten:

Festkörper-Anteil Gew. %	60 – 81 je nach Farbton
Dichte-Anteil kg/l	1,1 – 1,8 je nach Farbton
Hitzebeständigkeit °C	140 – 200 je nach Farbton
Lichteichtheit	7 – 8 je nach Farbton
Wetterechtheit	4 – 5 je nach Farbton

Die Lichteichtheit wird nach der 8-stufigen Blauskala in Anlehnung an DIN 54003 bewertet.
Die Wetterechtheit erfolgt gemäß des 5-stufigen Graumaßstabes nach DIN 54001.



Produktdatenblatt
Farbpasten

Juni 2020



Wichtige Hinweise:

Jeder Farbtön ist vor der Verarbeitung bei Tageslicht auf seine Beständigkeit zu prüfen.

Einige Farbtöne aus dem roten, gelben und orangenen Farbbereich sind für Epoxidharze nicht geeignet – bitte vorher prüfen. Da unsere Farbpasten wegen der niedrigen Viskosität einen gewissen Lösemittelanteil enthalten, sind sie für wässrige Systeme nicht geeignet. Der Lösemittelträger verdunstet, daher besteht die Gefahr, dass entnommene Mengen schon nach kurzer Zeit eintrocknen. Bitte Gebinde immer abdecken oder nur die Mengen entnehmen, die zur Verarbeitung benötigt werden. Verträglichkeit bitte vor der Anwendung prüfen.

W-H Standardfarben: schwarz, weiß, RAL 1016 Schwefelgelb , Ral 3001 Signalrot , RAL 6029 Minzgrün, RAL 5002 Ultramarinblau

W-H Neonfarben: gelb, rot, grün, pink, orange

Liefermengen: bei Standardfarben und Neonfarben ab 50g - aufwärts

Größere Mengen bitte Preis Anfrage

Lieferbar sind fast alle RAL- und NCS Farbtöne. Mindestbestellmenge 1kg / Preis anfragen.

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig. Trocken und ungeöffnet lagern. Empfohlene Lagertemperatur: 10 – 21°C. Höhere Temperaturen können die Lagerstabilität nachteilig beeinflussen.

Angebrochene Gebinde unbedingt wieder sofort fest verschließen. Bitte nur in Metallgebinden und bei Raumtemperatur (max. 18 -21°C) lagern.

Entsorgung:

Die Verpackungen müssen sauber, trocken und frei von Fremdstoffen – restentleert sein. Die Entsorgung erfolgt über das duale System – grüner Punkt oder über das Kreislaufsystem Blechverpackungen.

Sicherheitsratschläge:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen vermeiden. Zum Löschen Sand, Kohlendioxid, Pulverlöschmittel (kein Wasser) verwenden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Weitere Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt!



Produktdatenblatt
Farbpasten

Juni 2020



Rainer Waltl

www.waltl-harze.de
info@waltl-harze.de

Am Bahndamm 11
89168 Niederstotzingen
+49 7325 / 4708
+49 162 / 4196704